

Baumit FinoFill

beltéri gipszes glett (1-30 mm)



- **Első kiegyenlítő- és kitöltő réteg**
- **Nagyon jó páraáteresztő képességű**
- **Minden ásványi alapú felületen használható**

Termék	Ásványi, gipsz kötőanyagú, világos színű glett sima fal- és mennyezeti felületek kialakítására beltérben, 1-30 mm-ig.	
Összetétel	Mészhidrát, gipsz és egyéb ásványi és tulajdonságvjavító adalékanyagok.	
Tulajdonságok	Jó páraáteresztő, egyrétegű, sima felületű beltéri kiegyenlítő glett.	
Alkalmazás	Alkalmas minden ásványi alapfelületre, mint beton (helyszíni beton ill. kész betonelemek), mész-/cement vagy gipszvakolatok, nyers falazatok, mészhomoktégla, pórusbeton, gázbeton felületekre	
Műszaki adatok	Bedolgozási idő:	kb. 70 perc
	Max. rétegvastagság:	30 mm /egy réteg, teljes száradás után további rétegek felhordása lehetséges.
	Min. réteg vastagság:	1 mm

	20 kg
Anyagszükséglet	kb. 0.8 kg/m ² /mm

Kiszerezés	20 kg/zsák, 60 zsák/raklap = 1200 kg
Tárolás	Száraz helyen, raklapon fóliázva tárolható; felhasználható a gyártástól számított 9 hónapig.
Veszélyességi és biztonsági előírások	Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.

Alapfelület-előkészítés Az alapfelület vizsgálatát a mindenkor érvényes szabványok szerint kell elvégezni. Az alapfelület legyen teherbíró, száraz, por-, fagy-, kivirágzás és laza részektől ill. leválasztószertől mentes. Nem lehet víztaszító!

Felhordás A Baumit FinoFill-t tiszta vízbe szórjuk, míg az anyag kis halmokban kilátszik. 3 – 5 percig szikkadni hagyjuk majd lassú járású keverővel csomómentesre keverjük. Ez után már ne adjunk száraz anyagot hozzá (csomósodás). A Baumit FinoFill-t kb. 1-30 mm vastag rétegben hordjuk fel és felületi simítóval vagy rozsdamentes glettvassal húzzuk le. Az egy rétegben felhordható vastagság max. 30 mm, ennek teljes száradása után további rétegek felhordása lehetséges. Tökéletesen sima felület érdekében a Baumit FinishExpert, Finish Superior vagy a Baumit FinoBello használata javasolt.

Általános tudnivalók A levegő, az anyag és az alapfelület hőmérséklete +5 °C felett legyen a felhordás és a kötés ideje alatt. Nem alkalmas csempeburkolat alá! A bedolgozást az érvényben lévő szakmai szabályok, szabványok és műszaki előírások szerint kell végezni. A glettel felület közvetlen melegítése tilos! Fűtőberendezések használatakor, különösen, ha gázüzeműek, ügyeljünk az alapos szellőztetésre. A gipsztartalmú gletteknél nagyon fontos a folyamatos és egyenletes száradás, így kerülhető el a kiüvegesedett és rosszul nedvszívó felület kialakulása. A kötés és a száradás alatt meg kell akadályozni a felület utólagos újranedvesedését (pl. páralecsapódás).
Végső felületképzés:
A Baumit FinoFill elkészült felületére mindenképpen javasolt min. egy befejező glett-réteg felhordása..

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai javaslataink és előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.