



Felhasználási terület

- **SAKRET D** flex szigetelő szalag - sarkok, fugák és csatlakozások valamint padlólefevők, vezetékek – szigetelő mandzsetta padlóra **SAKRET DB** és falra **SAKRET DW** – lég-, gőz- és vízmentes lezárásához.
- Nedves vizes helyiségekben a **SAKRET AA** alternatív tömítővel együtt kiválóan alkalmasak szigetelésre (kivéve víznyomás esetén).

Tulajdonságok

- rendkívül rugalmas
- erős tapadó hatás
- kémiai anyagoknak nagyon jól ellenáll
- a gumiréteg és a szövet tulajdonságai úgy lettek egymáshoz hangolva, hogy nagyon jó a kötés a **SAKRET AA** alternatív tömítővel, valamint a szalag és a mandzsetta kiváló rugalmasságú

Feldolgozás

- Az **SAKRET AA** alternatív tömítő első felhordási menetében kell befektetni, majd a második felhordásnál a kell a szövetszéléket befedni

Anyagösszetétel

- **SAKRET D szigetelő szalag:** nagyon jó rugalmasságú, ellenálló poliészter szövetcsík, középen elhelyezkedő hosszirányú gumibevonattal, szabadon lévő szövetszélékkel (A **SAKRET AA** alternatív tömítővel való jó kötés érdekében)
- **SAKRET DB / SAKRET DW mandzsetta:** négyzet alakú szövetdarab gumi bevonattal, körbe szövetszélékkel.
- Rugalmas szigetelő szalag valamint mandzsetta padlóra (lyuk nélkül) és falra (lyukacsos)

Műszaki adatok

Szakítószilárdság ISO-R 37	10 N/mm ²
Nyúlás ISO-R 37	700 %
hőmérséklet-állékonyság	-40°C bis +100°C
(EMPA)	= 900´000

Kémiai ellenálló-képesség:

- Higított savak, lúgok, sóoldatok esetén jól ellenáll. Ásványi olajknál, benzinnél és erős oldószereknél mint pl. szénhidrogének, észterek és ketonok esetén nem.

Kiszerezés

- **SAKRET D** - flexibilis szigetelőszalag: Szélesség 125 mm, 50 m-es tekercs, 1tekercs/karton.
- **SAKRET DB** - szigetelő mandzsetta padlóra: 350 x 350 mm, 10 db/karton
- **SAKRET DW** - szigetelő mandzsetta falra: 120 x 120 mm, lyukacsos (15 mm), 50 db/karton.

Tárolás

- időjárástól védett, száraz helyen
- eredeti, zárt csomagolásban

Tudnivalók

- Tiszta vízen kívül mást hozzáadni nem szabad.
- A termék ingerlő és irritáló hatású, ezért a szemeket és bőrt óvni kell.
- Gyermekek kezébe nem kerülhet.

Kérjük, a kivitelezés során felmerülő kérdéseivel forduljon szakembereinkhez!

A jelen technikai adatlap a termékeink feldolgozásához ad ismereteket. Az anyag felhasználása során figyelembe kell venni az MSZ és a DIN szabványokat, valamint az érvényben lévő építészeti és műszaki előírásokat. A szavatosság a leszállított áru minőségére vonatkozik. Ajánlásaink, anyagigény javaslataink kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesítik a felhasználót az anyag előzetes kipróbálása alól. A korábban kiadott technikai adatlapok a frissítést követően érvényüket veszítik.

Frissítve: 2004.03.01.